

## 合成ゴム(SR)系 ホットメルト接着剤 品番及びテクニカルデータ

品番	912T	939S	990S
主成分	SR	SR	SR
色	白色半透明	白色半透明	淡黄色半透明
軟化点 R & B	106℃	90℃	104℃
平均オープンタイム	10分	40秒	—
粘度 (CPS/180℃)	5,000	2,300	5,000
引張強度 (kg/cm <sup>2</sup> )	16.7	—	—
負荷耐熱性 (2PSI Load)	60℃	60℃	—
特長及び用途	粘着タイプ 耐寒性	粘着タイプ 低粘度	再剥離 仮止め
電気特性	誘電率		
	誘電正接		
	体積抵抗率(Ω-cm)		
	耐電圧		
	U L 認可		
食品衛生法	○	○	○
接着剤の形状	スーパースティック		
	マイティスティック		
	ビロー状	●	●